



## Deckfarbe

Краска 100% акриловая высокоэластичная премиум-класса для деревянных фасадов, интерьеров и других поверхностей



### Спецификация

#### Доступные позиции

Кол-во на палете	96	22
<b>Единица упаковки</b>	<b>5 л</b>	<b>20 л</b>
Тип упаковки	ведро жест.	ведро жест.
Код упаковки	05	20
<b>Арт. №</b>		
Basis A / База A (колеровка в светлые цвета)	015023	■
Basis C / База C (колеровка в темные цвета)	015025	■

Продукт колеруется в различные цвета по системе колеровки remmers-mix. Дополнительная информация может быть получена у сотрудника службы продаж при оформлении заказа.

#### Предварительное наполнение емкостей

**База A:** 4431502305 - 4,9 л (после колеровки не более 5 л); 4431502320 - 19,6 л (после колеровки не более 20 л)

**База C:** 4431502505 - 4,6 л (после колеровки не более 5 л); 4431502520 - 18,4 л (после колеровки не более 20 л)

### Расход



100 мл/м<sup>2</sup> на один слой.

Рекомендуется наносить в 2-3 слоя в зависимости от цвета.

Расход и количество слоев может варьироваться в зависимости от типа обрабатываемой поверхности, см. Варианты применения

### Область применения



- Для наружных и внутренних работ
- Защита и декоративная отделка деревянных поверхностей, конструкций и элементов:
  - из бревна (рубленого, оцилиндрованного, лафета и пр.)
  - из бруса (клееного, профилированного и пр.)
  - в каркасном домостроении
  - навесы для автомобилей, деревянная обшивка, изгороди, садовые дома и пр.)
- Грунтовочное, промежуточное и финишное покрытие
- Оцинкованные системы водослива и оцинкованная листовая сталь (в системе с адгезионным грунтом)
- Гипсокартон, оштукатуренные поверхности, бетон, обои и другие основания
- Не предназначено для покраски напольных поверхностей (террас, деревянных настилов и т.п.), окон и дверей
- Не применять на древесине, свежеобработанной пропитками. Выдержать время фиксации пропитки.

### Свойства



- Высокоукрываемое покрытие
- Высокоэластичное покрытие
- Высокая атмосферостойкость и влагорегуляция
- Высокая долговечность покрытия
- Низкое содержание растворителей, экологически чистый продукт, со слабым запахом
- Высокая адгезия к различным типам оснований
- Щелочестойкое покрытие, подходит для минеральных оснований
- Высокая стойкость к мытью и истиранию

### Технические параметры продукта

Плотность (20 °C)	~ 1,2 г/см <sup>3</sup>
Запах	слабый
Степень блеска	шелковисто-матовая

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.



Возможные системные  
продукты

- **HOLZSCHUTZ-GRUND (2066)**
- **HIRNHOLZSCHUTZ (1900)**
- **HOLZSCHUTZ-GRUND AQUA (44307145)**
- **HOLZSCHUTZ IG-10 (44807144)**
- **HF-SCHUTZ (44301900)**
- **INDULINE SW-910 (3777)**
- **HOLZISOLIER-GRUND (44303440)**
- **AVENASOL TIEFGRUND (44100725)**
- **HOLZ-VZ (44305320)**
- **CLEAN SL (0671)**

Подготовка к выполнению  
работ

■ Требования к обрабатываемой поверхности

Для деревянных домов, строений, беседок, навесов и прочих деревянных элементов и конструкций с ограниченным сохранением и без сохранения линейных размеров: влажность древесины макс. 18 %

■ Подготовка поверхности

Полностью удалить пыль, загрязнения, жир (например, с применением очищающего средства CLEAN SL). Полностью удалить существующие лакокрасочные покрытия. Для твердых пород древесины выполнить шлифование абразивом с зернистостью 80-100.

**Деревянные поверхности:**

Посервевшие и выветренные поверхности древесины отшлифовать до здорового основания. Непрочные и растрескавшиеся сучки, а также открытые смоляные потеки удалить и очистить такие участки растворителем.

Древесину, расположенную вне помещений, требующую защиты от гнили и синевы, предварительно обработать средством HOLZSCHUTZ-GRUND AQUA\*, HOLZSCHUTZ IG-10\* или HOLZSCHUTZ-GRUND\* (\*Соблюдать осторожность при работе с биоцидными продуктами. Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте!). Для древесины внутри помещений такая обработка не требуется.

Руководствоваться инструкцией BFS-Merkblatt № 18 „Покрытия для древесины и древесных материалов вне помещений“ („Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen im Außenbereich“).

Во избежание проступания окрашивающих растворимых веществ древесины при работе с данным продуктом в белом или светлых цветах предварительно нанести продукт HOLZISOLIER-GRUND.

Чтобы предотвратить загрязнение смежных частей конструкции (например, участков межкаркасного пространства фахверка), вызванное выделением растворимых веществ из древесины, деревянные элементы следует обработать со всех сторон.

Поверх старых выветренных карболовых покрытий наносить продукт только в темных цветах; всегда выполнять пробное нанесение.

**Цинк (оцинк. стали):**

Очистить поверхность аммиачным смачивающим веществом с применением шлифовального пада (на 10 л воды добавить 0,5 л 25% раствора аммиака и 1 колпачек бытового моющего средства (ПАВа)).

При наличии повышенных механических нагрузок предварительно загрунтовать поверхность специальным адгезионным грунтом для металлических и пластиковых оснований Allgrund.

**Минеральные поверхности:**

Основание должно обладать несущей способностью, быть сухим, чистым, без пыли и трещин (допускаются волосяные трещины), а также свободным от вредных солей. Старые фиброкерамические поверхности тщательно очистить от водорослей и мха, хорошо просушить поверхность.

Впитывающие основания обработать грунтовкой AVENASOL TIEFGRUND.

Отремонтировать повреждения штукатурки.

Старые масляные покрытия проверить на совместимость с данным продуктом путем пробного нанесения.

Порядок применения



■ Условия применения

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +25 °C.

Тщательно перемешать материал и плавно нанести кистью или валиком.

Соблюдать время высыхания между слоями.

Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

Указания по применению



Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет проверить путем пробного нанесения на образец поверхности.

Перед нанесением покрытия на технически модифицированную древесину и древесные материалы рекомендуется выполнить пробное нанесение, а также предварительное испытание на пригодность для предусмотренной сферы применения.

Нижние торцевые поверхности вертикально расположенных элементов спилить наискосок, чтобы сделать капельную кромку.



Поверхности торцов и поперечных спилов для защиты от влаги предварительно обработать продуктом HF-SCHUTZ, HIRNHOLZSCHUTZ или INDULINE SW-910 в два слоя.

Избегать непосредственного контакта окрашенных поверхностей друг с другом (например, при складировании и т.п.).

Цвет покрытия, соответствующий оригинальному выкрасу, образуется только после высыхания.

Не применять на древесине, обработанной пропитками на основе солей бора.

При выполнении работ в помещении обеспечить достаточную вентиляцию.

#### ■ Высыхание

2-4 часа при 20°C и относительной влажности воздуха 65%.

Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют высыхание.

#### ■ Разбавление

Продукт готов к применению. При необходимости допускается добавление до 5 % воды в Базу А и до 10 % воды в Базу С. При работе в условиях низкой влажности и/или повышенной температуры (например, в летнее время) рекомендуется использовать специальную добавку HOLZ-VZ (до 5 % к объему краски) для увеличения времени высыхания и улучшения растекаемости. Тщательно перемешивать материал перед применением.

#### Варианты применения

Варианты применения	Пропитка	Грунт	Промежуточное покрытие	Финишное покрытие
<b>Деревянные поверхности:</b> Необработанная древесина, старые выветренные деревянные поверхности, обновляющие покрытия поверх дисперсионных красок и эмалей, а также лессирующих покрытий	При необходимости HOLZSCHUTZ-GRUND AQUA*, HOLZSCHUTZ IG-10* или HOLZSCHUTZ-GRUND* (только вне помещений)	2 слоя HOLZISOLIER-GRUND	Deckfarbe	Deckfarbe
<b>Цинк (оцинк. сталь):</b> цинк, оцинкованная сталь и твердый ПВХ, обновляющее покрытие поверх существующего	--	Адгезионный грунт Allgrund	Deckfarbe	Deckfarbe
<b>Минеральные поверхности:</b> Фиброкерамит	--	1-2 слоя AVENASOL TIEFGRUND	Deckfarbe	Deckfarbe
Лицевой бетон, непористый бетон	--	AVENASOL TIEFGRUND	Deckfarbe (+ 10 % воды)	Deckfarbe
Старые штукатурки, снаружи (осыпающиеся / прочные)	--	для осыпающихся и мелющих штукатурок Primer Hydro HF; для прочных штукатурок AVENASOL TIEFGRUND	Deckfarbe (+ 10 % воды)	Deckfarbe
Прочные штукатурки, внутри (гипсовые, известковые, лицевая кладка)	--	Deckfarbe (+ 10 % воды)	--	Deckfarbe
Обновляющие покрытия поверх старых дисперсионных покрытий, полимерных штукатурок, масляных красок и эмалей	--	для мелющих покрытий AVENASOL TIEFGRUND	Deckfarbe (+ 10 % воды)	Deckfarbe
Гипсокартон	--	AVENASOL TIEFGRUND	Deckfarbe	Deckfarbe
Обои, волокнистые обои и т.п.	--	Deckfarbe	--	Deckfarbe



## Общие указания

DIN EN 71-3 «Миграция определенных элементов»:

Данный продукт соответствует ограничениям по миграции тяжелых металлов в детские игрушки согласно DIN EN 71-3 и отвечает одному из ряда дополнительных требований по безопасности детских игрушек согласно Директиве ЕС „О безопасности игрушек“ (2009/48/EC).

При работе со строганной древесиной лиственницы и древесиной хвойных пород с высоким содержанием смолы может иметь место снижение адгезии и атмосферостойкости покрытия, особенно на участках тангенциального распила, в местах сучков и зонах поздней древесины. Здесь следует принимать во внимание более короткие интервалы технического обслуживания и обновления покрытия. Предотвратить это может помочь только предварительное длительное хранение указанной древесины в естественных условиях на открытом воздухе до нанесения покрытия (т.н. «искусственное выветривание») либо очень грубая шлифовка (P80). При работе с такой древесиной, но более грубого («чернового») распила интервалы технического обслуживания и обновления покрытия являются существенно более длительными.

Соблюдать своды правил по конструкционной защите древесины.

Не применять на горизонтальных поверхностях при отсутствии водоотводного уклона и скругленных кромок; избегать застоя влаги на поверхности.

## Колеровка в яркие оттенки

Следует учитывать, что некоторые виды пигментов (яркий желтый, яркий красный, яркий синий) не обладают высокой укрывистостью. При работе с такими оттенками рекомендуется предварительно нанести в качестве подготовительного укрывистого слоя DECKFARBE Basis A в цветовом оттенке, сочетающемся с цветом финишного слоя. Затем нанести DECKFARBE Basis C, заколерованную в необходимый выбранный цвет.


## Рабочий инструмент / очистка



Кисть малая (с искусственной щетиной), кисть флейцевая (с искусственной щетиной), мохеровый валик. Рабочее оборудование и инструмент очищать водой и моющим средством сразу после использования. Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

## Условия хранения / срок хранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 24 месяцев.



## Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

## Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию.

## Постановление о биоцидных продуктах

Содержит биоцидный продукт (тарный консервант) с биоцидными действующими веществами CMIT/MIT (3:1) для защиты содержимого емкости от порчи под воздействием микроорганизмов (бактерий, дрожжевых грибков и т.д.). Стого соблюдать указания по применению!

## Содержание летучих органических соединений (ЛОС) согл. Директиве Decopaint (2004/42/EG)



Предельно допустимое значение по нормам ЕС для данного продукта (кат. A/d): макс. 130 г/л (2010). Содержание ЛОС в данном продукте < 130 г/л.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязательный характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что

вследствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой в

договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязательными. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.