

24.02.25г.

Технологический регламент по нанесению тонкослойной лазури Pullex Platin фирмы Adler (Австрия)

Сфера применения: фасадные строительные элементы, деревянные дома, навесы и обшивки, балконы, заборы, садовая мебель, беседки. Для наружных работ.

Примеры объектов: частные дома, коттеджные поселки, гостиницы и отели, базы и дома отдыха, кемпинги, кафе и рестораны, бани, торговые центры, новые и старые деревянные строения.

Состав: на основе алкидных смол с частицами алюминиевой пудры .

Система: на основе растворителя, без содержания ароматических углеводородов.

Особенности: металлические оттенки с эффектом мерцания, цвета типа «хамелеон» - изменение оттенка и блеска в зависимости от освещенности/расположения солнца

Порода древесины: для хвойных пород древесины.

Влажность древесины: 12÷15%.

Температура воздуха: при нанесении не ниже +5°C.

Метод нанесения: кистью.

Расход: в зависимости от впитываемости основания 60÷80 мл/кв м или 1 л на 12÷15 кв м за один проход

Сушка:ок.12 час при 20°C

Очистка инструмента: уайт-спирит

Перечень необходимых дополнительных средств: открывалка для жестяных банок Dosenöffnen или другой подручный инструмент, деревянная палка (или ёршик для перемешивания), шлифовальная шкурка Р60 или Р80 (для финишного шлифования перед окраской), кисти акриловые (art 9612511 - 50мм, art 9612611 - 100мм), уайт-спирит для очистки инструмента.

Для защиты от синевы, грибка и насекомых в качестве грунтовочного слоя использовать Pullex IG.



Подготовка основания: для наружной отделки финишное шлифование шкуркой P60 или P80 вдоль волокон. Шкурка должна быть предназначена для шлифования древесины.



Подготовленное основание должно быть чистым. Удалить пыль с поверхности с помощью широкой кисти/щетки или воздухом под давлением.




Перед началом работ вскрыть упаковку Pullex IG, Pullex Platin с помощью открыватки для жестяных банок Dosenöffnen (для уп.5л) или снять обод, фиксирующий крышку (для уп. от 10л), тщательно перемешать содержимое в

течение 3-х минут деревянной палкой или ёршиком. Для очистки инструмента использовать уайт-спирит.
Оттенок Pullex Platin указан на стикере, который находится на крышке или боковой стенке упаковки.




Нанесение грунтовочного слоя Pullex IG с помощью кисти с ориентировочным расходом 100÷120мл/кв.м или 1л на 9÷10кв.м. Нанесение должно производиться от угла до угла вдоль волокон.

Кисть 50мм – для труднодоступных мест, 100мм – на основных площадях.




Высокая влажность и/или низкие температуры замедляют процесс высыхания и увеличивают время сушки.

Нанесение первого слоя PullexPlatin с помощью кисти с ориентировочным расходом 60÷80мл/кв.м или 1л на 12÷15 км м. Наносить надо от угла до угла вдоль волокон тщательно вытягивая лазурь до полусухой кисти.



Высокая влажность и /или низкие температуры замедляют процесс высыхания и увеличивают время сушки.

Нанесение второго слоя Pullex Platin с помощью кисти с ориентировочным расходом 60÷80 мл/кв.м или 1л на 12÷15 кв м. Наносить от угла до угла вдоль волокон тщательно вытягивая лазурь до полусухой кисти.



Высокая влажность и /или низкие температуры замедляют процесс высыхания и увеличивают время сушки.

Готовое покрытие Pullex Platin (2-х слойное нанесение)



Adler Pullex Platin применяется в системах с продуктами: Pullex IG (арт.50209)
Allwetterlack (арт.50023,50020)
Hirnholz-Versiegelung (арт.55621)

Транспортировать и хранить продукт в прохладном месте при положительной температуре, не замораживать!